

BUTYRUB**Jednoskładnikowy uszczelniacz plastyczny na bazie poliizobutyleny
do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego**

- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Doskonała przyczepność do podłoży budowlanych m.in. do kamienia, muru, tynku, cegły, drewna, szkła, ceramiki, aluminium i innych metali
- Nie przebarwia krawędzi powierzchni porowatych
- Tworzy gładki, sprężysty naskórek, który daje się malować
- Pod naskórkiem trwale plastyczny
- Po utworzeniu naskórka wodoodporny

ZASTOSOWANIE

- Uszczelniania spoin o nieznacznej ruchomości (max do 7%) w murach, przy framugach okiennych lub drzwiowych
 - Prace szklarskie, np. przy budowie szklarni
 - Szczeliwo do instalacji kanalizacyjnych
 - Uszczelnianie prefabrykowanych ścian działowych
- W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

DANE TECHNICZNE

Podstawa	poliizobutylen
Utwardzanie	Pod naskórkiem trwale elastyczny
Kolor	Biały, szary, brązowy, czarny Inne kolory na zamówienie
Ciężar właściwy	1,7 g/cm ³
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie	7%
Skurcz po utwardzeniu	Nie występuje
Wymiary spoin	Minimalna szerokość i głębokość spoiny: 5 mm. Zalecamy: szerokość spoiny = głębokość spoiny. Przy spoinach o szerokości >20 mm prosimy o kontakt z działem technicznym firmy SOUDAL.
Czas tworzenia naskórka	24 godziny
Temperatura nakładania	Od +1°C do +30°C
Odporność termiczna	Od -20°C do +80°C
Opakowanie	Kartusz 310 ml – 15 szt w kartonie Folia 600 ml – 12 szt w kartonie, Beczka 200 l

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5 do + 25 °C.

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.

SPOSÓB UŻYCIA

- Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.)
- Nie wymagane wstępne gruntowanie
- Produkt wyciskać odpowiednim ręcznym lub pneumatycznym pistoletem dopasowanym do rodzaju opakowania, po odpowiednim przycięciu dyszy bądź za pomocą szpatułki
- Brzeg spoiny podczas aplikacji osłonić taśmą maskującą, wygładzić powierzchnię fugi szpachelką i usunąć taśmę maskującą.
- Po utworzeniu naskórka można spoinę pomalować
- Czyszczenie narzędzi i podłoża: benzyną lakową bezpośrednio po użyciu.

ZALECENIA BHP

Przy użyciu uszczelnacza przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- Unikać kontaktu ze skórą
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą
- może wywoływać podrażnienia oczu
- chronić przed dziećmi
- dobrze wietrzyć pomieszczenie

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.